

## Werkstoffdatenblatt

### Werkstoff: Yttriumoxid YO100A

#### Mikrostruktur

Aluminiumoxidgehalt		%	-
Dichte	JIS R 1634	g/cm <sup>3</sup>	4.9
Wasseraufnahme		%	0
Mittlere Kristallitgröße		µm	

#### Mechanische Eigenschaften

Härte (HV 9.807N)	JIS R 1610	GPa	6
Druckfestigkeit	JIS R 1608	MPa	-
Biegebruchfestigkeit	JIS R 1601	MPa	130
Elastizitätsmodul	JIS R 1602	GPa	160
Poisson-Zahl	JIS R 1602		-
Bruchzähigkeit	JIS R 1607	MPa*m <sup>1/2</sup>	1.1

#### Thermische Eigenschaften

Spezifische Wärme 20°C	JIS R 1611	J/kgK	0.45
Wärmeleitfähigkeit	JIS R 1611	W/mK	14
Thermischer Ausdehnungskoeffizient 40-400°C	JIS R 1618	10 <sup>-6</sup> /K	7.2
Thermischer Ausdehnungskoeffizient 40-800°C	JIS R 1618	10 <sup>-6</sup> /K	7.6
max. Temperaturdifferenz in Wasser	JIS R 1648	°C	-

#### Elektrische Eigenschaften

Elektrische Durchschlagfestigkeit	JIS C 2141	kV/mm	11
Spezifischer elektrischer Widerstand 20°C	JIS C 2141	Ω•cm	>10 <sup>13</sup>
Spezifischer elektrischer Widerstand 300°C	JIS C 2141	Ω•cm	10 <sup>10</sup>
Spezifischer elektrischer Widerstand 500°C	JIS C 2141	Ω•cm	10 <sup>7</sup>
Dielektrizitätskonstante (1 MHz)	JIS C 2141		11
Dielektrischer Verlustwinkel	JIS C 2141	10 <sup>-4</sup>	5
Typische Farbe			white

Die Werte sind typische Materialeigenschaften und können je nach Produktdesign und Herstellungsprozess variieren