

Werkstoffdatenblatt

Werkstoff: Aluminiumoxid **A479S**

Mikrostruktur

Aluminiumoxidgehalt		%	99.5
Dichte	JIS R 1634	g/cm ³	3,9
Wasseraufnahme		%	0
Mittlere Kristallitgröße		µm	

Mechanische Eigenschaften

Härte (HV 9.807N)	JIS R 1610	GPa	16
Druckfestigkeit	JIS R 1608	MPa	2350
Biegebruchfestigkeit	JIS R 1601	MPa	360
Elastizitätsmodul	JIS R 1602	GPa	370
Poisson-Zahl	JIS R 1602		0,23
Bruchzähigkeit	JIS R 1607	MPa*m ^{1/2}	4

Thermische Eigenschaften

Spezifische Wärme 20°C	JIS R 1611	J/gK	0.78
Wärmeleitfähigkeit	JIS R 1611	W/mK	32
Thermischer Ausdehnungskoeffizient 40-400°C	JIS R 1618	10 ⁻⁶ /K	7,2
Thermischer Ausdehnungskoeffizient 40-800°C	JIS R 1618	10 ⁻⁶ /K	8
max. Temperaturdifferenz in Wasser	JIS R 1648	°C	250

Elektrische Eigenschaften

Elektrische Durchschlagfestigkeit	JIS C 2141	kV/mm	15
Spezifischer elektrischer Widerstand 20°C	JIS C 2141	Ω•cm	>10 ¹⁴
Spezifischer elektrischer Widerstand 300°C	JIS C 2141	Ω•cm	10 ¹³
Spezifischer elektrischer Widerstand 500°C	JIS C 2141	Ω•cm	10 ¹⁰
Dielektrizitätskonstante (1 MHz)	JIS C 2141		9.9
Dielektrischer Verlustwinkel	JIS C 2141	10 ⁻⁴	1
Typische Farbe			ivory

Die Werte sind typische Materialeigenschaften und können je nach Produktdesign und Herstellungsprozess variieren